

Stahlbetonsturz

Norm (Zulassung):	Z-17.1-976			
Typ:	Bewehrt			
Eigenschaften:	Stahlbeton			
Farbe	Gemäß gültiger Preisliste			
Rastermaße (cm)	100 x 11,5 x 7,1	125 x 11,5 x 7,1	150 x 11,5 x 7,1	125 x 17,5 x 7,1
Nennmaße (mm)	1000 x 115 x 71	1250 x 115 x 71	1500 x 115 x 71	1250 x 175 x 71
Zul. Abweichung	B/H \pm 10 mm WS +10 / -5 mm			
Seitenflächen	Schalungsglatt			
Expositionsklasse	Außenseitig: XC4, XD1, XF2, XA1 Fußseitig: XC2			
Feuchtigkeitsklasse	WA			
Druckfestigkeit	C30/37			
Einsatzbereich:	Der Stahlbetonsturz ist nicht als Unterzug für Spaltenböden verwendbar. Beim Einbau ist zu beachten, dass die Unterseite des Stahlbetonsturzes mit der Prägung "Unterseite" versehen ist.			



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Technisches Produktdatenblatt -S01-



Besondere Hinweise:

- Der Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonstürze.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonstürze können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonstürze.
- Abweichungen von der Farbintensität der Betonstürze können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonstürze.

Vers. 01-230208

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29