

Siola Blockstufe

Norm:	DIN EN 13198 – Straßenmöbel & Gartengestaltungselemente			
Typ:	Blockstufe			
Eigenschaften:				
Farbe	Gemäß gültiger Preisliste			
Rastermaße (cm)	50 x 34,5 x 15	100 x 34,5 x 15	112,5 x 34,5 x 15	
Nennmaß	498 x 343 x 148	998 x 343 x 148	1123 x 343 x 148	
Fase	gebrochen			
Abstandhalter				
Oberseite	Planmäßig eben			
Unterseite	Planmäßig eben			
Seitenflächen	Planmäßig eben			
Witterungswiderstand	Gemäß Abschnitt 4.3.5			
Druckfestigkeit	C25/30			
Einsatzbereich:	Die Blockstufe ist für Treppen, Terrassen und Gartenwege geeignet.			



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Besondere Hinweise:

- Der Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufe.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Blockstufe können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufe.
- Abweichungen von der Farbintensität der Blockstufe können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufe.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).